

明 細 書

電界効果型トランジスタおよびその製造方法

〔技術分野〕

- 5 本発明は、電界効果型トランジスタ及びその製造方法、特に薄膜トランジスタ及びその製造方法に関する。

〔技術背景〕

- 10 現在、電界効果型の薄膜トランジスタ（以下、T F Tともいう）は、フラットパネルディスプレイ等における駆動素子として好適に使用されている。このT F Tの構成としては種々の構成が提案されているが、基本的には、半導体層に接触して設けられたソース電極とドレーン電極との間に流れる電流を、半導体層に対して絶縁層を介して設けられたゲート電極に印加される電圧（つまり、印加される電圧で発生する電界）により制御するように構成されている。通常、T F Tは、基板上の層を精密に制御加工構成する薄膜制御プロセスにより作製される。これらのT F Tには、優れた電気特性や高い安定信頼性が求められる。現在実用化されているT F Tでは、アモルファスシリコン（a - S i : H）や低温ポリシリコンを半導体層に使用し、酸化シリコンや窒化シリコンをゲート絶縁層として使用する。アモルファスシリコン（a - S i : H）や低温ポリシリコンのデバイスをベースにしたアクティブマトリックス型液晶ディスプレイ（A M L C D）を作製する数々の材料と処理方式は、高温での製造プロセスが多く必要とされるため、他の場合であれば有用な多くの基板物質が使用できなくなる。
- 25 フラットパネルディスプレイの技術発展の中、基板の軽量化、機械的柔軟性、耐衝撃性あるいは省資源に対する要求も出てきていて、シートライクな、あるいはペーパーライクなディスプレイや携帯機器などの実現が要求されている。しかし、これらに有用なA M L C D用のプラスチ

ック板や樹脂フィルムを、150℃乃至250℃を越える温度での製造工程において使用することは困難である。

近年、上記アモルファスシリコンや低温ポリシリコンなどの半導体に代わって、半導体の性質を示す有機材料ベースからなる有機半導体を利用する有機半導体TFTも研究されている。有機材料を用いることで、シリコンを用いたプロセスで必要とされる高コストのかかる設備を準備することなく、これらのデバイスを製造することが可能となる。機械的フレキシビリティが向上し、室温かそれに近い低温でのプロセスでデバイスを作製することが可能となり、しなやかなプラスチック基板や樹脂フィルムなどを利用して、シートライクな、あるいはペーパーライクなディスプレイなどに適する基板として使用することができる。

従来から知られている、ペンタセンなどの低分子系有機半導体材料を半導体層に用いたTFTでは、単結晶または多結晶の結晶相からなる有機半導体層としているが、シリコン系半導体層を有するTFTに比べてキャリア移動度が小さく、約0.1~0.6 cm²/Vsの値しか得られない。結晶粒界が増えたり結晶性が低下すると移動度はさらに小さくなり、TFTとして使用できなくなる。

また、有機半導体材料としてチオフェン系などの高分子系有機半導体材料を用いることも可能であるが、非晶質であるのでキャリア移動度は小さい（例えば、Takeo Kawase、他2名、IDW '02, AMD2/EP1-1, pp. 219-222, "Polymer Semiconductor Active-Matrix Backplane Fabricated by Ink-Jet Technique"（非特許文献1）参照）。非特許文献1によれば、フルオレンーピチオフェン共重合体を半導体層に使用したTFTで、チャンネルのキャリア移動度は0.003~0.005 cm²/Vsのような低い値である。

非特許文献1に示されているような低いキャリア移動度の半導体層を

有するTF Tでは、通常、約数百 μm もの極端に形状が大きいゲート幅が必要となり、実用的ではない。また、キャリア移動度が小さい高分子系有機半導体を使用する場合、ソース電極、ドレーン電極間の距離を極めて短くする必要がある、極端な微細加工が必要となり、現実的ではない。また、半導体層がチオフェン系などの高分子系有機半導体のみからなるTF Tでは、オフ抵抗は高く、半導体層と絶縁層との剥離強度は強いが、チャネルのキャリア移動度は小さく、オン伝導性は低い。

これに対して、最近研究されている、カーボンから作製された、導電性が非常に良好で強靱な性質を有する、ナノ構造からなるカーボンナノチューブを半導体層に用いたTF Tでは、キャリア移動度が大きく、約1000~1500 cm^2/Vs 程度の値が得られている（例えば、Sami Rosenblatt、他5名、Nano Lett. 2、pp. 869-872 (2002)、“High Performance Electrolyte Gated Carbon Nanotube Transistors”（非特許文献2）参照）。また、非特許文献2に示されるような高い値のキャリア移動度を有すると考えられる半導体系カーボンナノチューブを半導体層として用いたTF Tの構成と製造方法が報告されている（例えば、Phaedon Avouris、Chem. Phys. 281、pp. 429-445 (2002)、Fig. 6、“Carbon nanotube electronics”（非特許文献3）参照）。

図15は、カーボンナノチューブを使用した半導体層を有する従来例のTF Tの構成を模式的に示す断面図である。非特許文献3によれば、図15に示すように、TF T60は、ゲート電極を兼ねるp+シリコン基板61上に、熱酸化シリコンからなる厚さ150 nmのゲート絶縁層62上が形成され、ゲート絶縁層62上に直径1.4 nmの半導体系カーボンナノチューブを適度の分散密度で分散して配置し、厚さ1.4 nmの半導体層63を形成されている。そして、半導体層63の上に、チタ

ン（Ti）あるいはコバルト（Co）金属を蒸着し、カーボンナノチューブとのコンタクト部 66、67 の両側に、チタンカーバイドあるいはコバルトからなるソース電極 64、ドレイン電極 65 を形成し、接合抵抗が小さくトランスコンダクタンスが良好な特性を有する TFT を構成している。

しかし、半導体層がナノチューブのみからなる TFT では、チャネルのキャリア移動度は大きく、オン伝導性は高いが、ゲート絶縁層 62 上にナノチューブを載せただけで半導体層 63 を形成しているので、その剥離強度は弱く、製造が困難である。

10 また、非特許文献 3 にあるように、直径 1.4 nm のカーボンナノチューブなどのナノチューブを適度の分散密度で分散配置し、1.4 nm の厚さの半導体層を形成する工程において、ナノチューブの分散密度を高くし、これを一定とすることは、実際には困難である。さらに、ナノ構造の多数本のナノチューブを重ねずに並列配列させるプロセスは不安
15 定な要素となり、TFT の電気特性のバラツキが大きくなるという問題がある。

〔発明の開示〕

本発明は、このような問題に鑑みなされたもので、機械的柔軟性、及び耐衝撃性が優れた高キャリア移動度の電界効果型トランジスタ、特に
20 TFT であって、極小の微細構造を必要とせず、電気特性のバラツキの少ない TFT と、その TFT の製造方法を提供することを第 1 の目的としている。

また、本発明は、前記電界効果型トランジスタを複数個配置したアクティブマトリクス型のディスプレイや、前記電界効果型トランジスタを
25 集積回路部に用いた無線 ID タグや、携行用機器を提供することを第 2 の目的としている。

そして、これらの目的を達成するために、本発明に係る電界効果型ト

ランジスタは、ソース領域から注入されドレーン領域へ向かうキャリアが移動する半導体層を有し、前記半導体層が有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料で形成されている。本明細書において、ソース領域及びドレーン領域とは、ソース電極及びドレーン電極、並びに、ソース電極及びドレーン電極を半導体層に接続するコンタクト層又は高濃度不純物領域等を含む概念をいう。

前記半導体層は、例えば前記ナノチューブの周囲が前記有機半導体材料で被覆されている構成を含む。

また、前記半導体層において、前記ナノチューブが複数個連結されている構成であっても良い。例えば、前記ナノチューブは化学結合により複数個連結することができる。この場合、前記ナノチューブが連結された部分が前記有機半導体材料で被覆されていることが好ましい。

前記ナノチューブとして、カーボンナノチューブが好ましく用いられる。

前記有機半導体材料として、例えばチオフェン系材料からなる高分子系有機半導体材料が好ましく用いられる。

前記有機半導体材料として、他には、例えばアセン系材料からなる低分子系有機半導体材料が好ましく用いられる。

前記半導体層において、好ましくは前記ナノチューブが所定の方

向にほぼ配向しているような構成とする。

前記電界効果型トランジスタは、好ましくはTFTである。

また、前記電界効果型トランジスタは、好ましくは基板上に形成されている。前記基板は、例えばプラスチック板または樹脂フィルムで形成することができる。

また、本発明は、ソース領域から注入されドレーン領域へ向かうキャリアが移動する半導体層を有する電界効果型トランジスタの製造方法であって、有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料を用意する工程(a)、および前記複合材料を用いて前記半導体層を形成する工程(b)、

を含む。

例えば、前記工程（a）は、前記有機半導体材料と前記ナノチューブを混合して前記複合材料を調製する工程を含む。

5 また、例えば、前記工程（a）においては、前記有機半導体材料の溶液に前記ナノチューブを混合して前記複合材料を調製し、前記工程（b）において、前記複合材料を乾燥させて半導体層を形成する。

10 また、例えば、前記工程（a）において、前記有機半導体材料で被覆されている前記ナノチューブを含む前記複合材料を調製する。このような方法として、前記有機半導体材料の溶液中に前記ナノチューブを浸漬して濾過する工程を繰り返して前記複合材料を調製する方法を採用することができる。

前記ナノチューブとして、カーボンナノチューブが好ましく用いられる。

15 また、前記工程（a）において、複数個が連結されている前記ナノチューブを用いても良い。この場合、例えば、前記工程（a）の前に、複数個の前記ナノチューブを連結させる工程（c）を含む。前記工程（c）においては、例えば複数個の前記ナノチューブを化学結合により連結させることができる。

20 また、本発明に係るアクティブマトリクス型ディスプレイは、請求の範囲第1項乃至第15項のいずれかに記載の電界効果型トランジスタが、画素を駆動するためのスイッチング素子として複数個配設されてなる。

また、本発明に係る無線IDタグは、請求の範囲第1項乃至第15項のいずれかに記載の電界効果型トランジスタが、集積回路を構成するための半導体素子として利用されてなる。

25 また、本発明に係る携行用機器は、請求の範囲第1項乃至第15項のいずれかに記載の電界効果型トランジスタが、集積回路を構成するための半導体素子として利用されてなる。

本発明の上記目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、

以下の好適な実施態様の詳細な説明から明らかにされる。

〔図面の簡単な説明〕

図 1 は、第 1 の実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。

5 図 2 は、半導体層を形成する方法を示すフローチャートである。

図 3 は、第 1 の実施形態の T F T の半導体層における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。

図 4 は、第 2 の実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。

10 図 5 は、第 2 の実施形態の T F T の半導体層における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。

図 6 は、第 3 の実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。

図 7 A は、第 3 の実施形態の T F T の製造工程において、複合材料を塗布した直後の半導体層における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。

15 図 7 B は、図 7 A の状態からカーボンナノチューブを析出させた状態の半導体層における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。

図 8 は、第 4 の実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。

20 図 9 は、第 4 の実施形態の T F T の半導体層における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。

図 1 0 は、第 5 の実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。

図 1 1 は、第 5 の実施形態の T F T の半導体層における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。

25 図 1 2 は、第 6 の実施形態に係るアクティブマトリクス型ディスプレイの構成を模式的に示す断面図である。

図 1 3 は、第 6 の実施形態に係る T F T を用いた無線 I D タグの構成を模式的に示した斜視図である。

図 1 4 は、第 6 の実施形態に係る T F T を用いた携帯電話の構成を模式的に示した正面図である。

図 1 5 は、カーボンナノチューブを使用した半導体層を有する従来例の T F T の構成を模式的に示す断面図である。

5

〔発明を実施するための最良の形態〕

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下で説明する図面において、同一要素については同じ番号を付している。

10 (第 1 の実施の形態)

第 1 の実施形態は、半導体層が有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料によって形成された T F T にかかる。

図 1 は、本実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。図 1 に示すように、T F T 1 は、基板 2 上にゲート電極 5 と、ゲート絶縁層 3 と、半導体層 4 と、ソース電極 6 と、ドレーン電極 7 とを有している。具体的には、基板 2 の主面上にゲート電極 5 が設けられており、このゲート電極 5 を覆うようにゲート絶縁層 3 が設けられている。そして、ゲート絶縁層 3 上に、半導体層 4 が設けられており、半導体層 4 の上にソース電極 6 及びドレーン電極 7 が、互いに分離するように設けられている。尚、ゲート電極 5 は、平面視においてソース電極 6 とドレーン電極 7 との間に位置するように設けられている。このような構成により、ゲート電極 5 が、ゲート絶縁層 3 によって、半導体層 4 に電氣的に生成されるチャンネル 8 から分離される構成となる。

半導体層 4 は、高分子系有機半導体材料とカーボンナノチューブとを含む複合材料を用いて形成されている。本実施形態において、複合材料として、フルオレンーピチオフェン共重合体からなる高分子系有機半導体材料と、通常、カーボンナノチューブ作製時に得られる半導体系と金属系が混在した混合系のカーボンナノチューブとが複合されたものを使

用している。

以下、本実施形態の T F T 1 の製造方法について説明する。図 2 は、半導体層 4 を形成する方法を示すフローチャートである。図 2 に示すように、フルオレンーピチオフェン共重合体からなる高分子系有機半導体材料と、上記混合系のカーボンナノチューブ材料とを混合した複合材料をあらかじめ調製する複合材料調製工程 (S t 1) と、調製した複合材料を使用して、ゲート絶縁層 3 の上に半導体層 4 を形成する半導体層形成工程 (S t 2) を有する。

複合材料調製工程において、望ましくは、有機半導体材料とナノチューブとを混合比率を調整して混合する。混合比率を調整することにより、T F T 1 のキャリア移動度を調整することができる。ナノチューブの混合比率は、全体に対して体積比で約 30 ~ 90 % が良い。ナノチューブの体積比が 30 % より低いと、半導体層 4 において十分な導電率を得ることが困難となる。また、ナノチューブの体積比が 90 % より大きいと、十分な結着作用を発現させることが困難となり、安定した半導体層 4 の形成が困難となる。ナノチューブの体積比は、約 50 ~ 70 % がさらに良好である。また、複合材料調製工程において、複合材料調製工程及び半導体層形成工程が円滑に進むように、他の工程や材料を加えることも可能である。

尚、上記においては、複合材料調製工程 (S t 1) により複合材料を用意することとしたが、複合材料調製工程 (S t 1) に換えてすでに調製が完了している複合材料を用意する工程であってもよい。

T F T 1 は、複合材料を用いて半導体層 4 が形成されるので、多数本のナノチューブのみを分散して配列させることにより半導体層を形成するという困難な工程が不要となり、優れた特性を有する T F T を容易に安定して製造することができる。

次に、T F T 1 全体の製造方法を説明する。まず、基板 2 上にゲート電極 5 を形成するため、所定の電極材料を、所望の形状が得られるよう

に予めパターンニングされたスクリーン版を用いることによって印刷し、十分に乾燥させる。この工程によって、基板 2 上に所望の形状のゲート電極 5 が形成される。

次に、ゲート絶縁層 3 を形成するために、所定の絶縁材料を予めパターンニングされたスクリーン版を用いることによって、基板 2 及びゲート電極 5 上に印刷し、十分に乾燥させる。この工程によって、基板 2 及びゲート電極 5 上にゲート絶縁層 3 が形成される。

次に、ゲート絶縁層 3 上に上述の半導体形成工程により、半導体層 4 を形成する。具体的には、複合材料調製工程であらかじめ調製した有機半導体材料とナノチューブとを混合した複合材料を、ゲート絶縁層 3 上に塗布することにより半導体層 4 を形成する。

そして、半導体層 4 上に所定の電極材料を蒸着して、ソース電極 6 とドレイン電極 7 とを形成する。

図 3 は、本実施形態の T F T 1 の半導体層 4 における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。図 3 に示すように、半導体層 4 においては、長さ約 0.1 ~ 数 μm 、直径約 1 ~ 数 nm からなる、半導体系と金属系が混在した材料である混合系のカーボンナノチューブ 10 の 1 本ずつの周囲が、柔軟なフルオレンーピチオフェン共重合体からなる高分子系有機半導体材料 1 で被覆されている。すなわち、半導体層 4 においてカーボンナノチューブ 10 が有機半導体材料 1 の中に混合分散されている。本実施形態の T F T 1 のチャネルの移動度は $110\text{ cm}^2/\text{Vs}$ であり、半導体層 4 が有機半導体材料のみからなる T F T より大幅に向上している。

T F T 1 のオン時において、半導体層 4 における電流は、混合系のカーボンナノチューブ 10 の中を流れ、近接した短距離間に配置されたナノチューブ 10 間においては、ナノチューブ 10 の周囲を取り巻く高分子系有機半導体材料 11 の中を電流が流れる。従って、本実施形態によると、半導体層が高分子系有機半導体材料のみからなる T F T より、キ

キャリア移動度やオン特性が大幅に改善したTFT1とすることができる。
TFT1は、オフ時において、カーボンナノチューブ10の個々がその
周囲を有機半導体材料11により被覆されていて直接接触することがな
いので、半導体層がナノチューブのみからなるTFTのオフ特性よりも
5 良好となる。回路的にはカーボンナノチューブ10の個々の接触部に存
在する有機半導体材料11が実質的にスイッチ部となるので、基板上に
困難な極端な微細パターンを形成しなくても微細構造を有しているので
製造し易く、かつ特性バラツキの少ないTFTとすることができる。

上述のように、本実施形態のTFT1の特性は、オン状態、オフ状態
10 とも、有機半導体材料のみあるいはナノチューブ材料のみで半導体層が
形成されたTFTの特性の中間値になるので、オン状態、オフ状態での
片方の特性が不十分な場合の改善が可能となる。例えば、キャリア移動
度が低い有機半導体材料のみからなる半導体層を有するTFTの場合、
そのゲート幅は約数百 μm の形状が必要となり、また、キャリア移動度
15 が極めて高いナノチューブ材料のみからなる半導体層を有するTFTの
場合、約0.1 μm の極微のゲート幅となり、どちらも実用的ではない。
これに対して、本実施形態のTFT1のキャリア移動度は、両者の中間
値となり、数 μm 程度の実用的なゲート幅で設計製作でき、長く広いチ
ャネル領域も使えるので、オン時、オフ時の導電率に合わせてチャネル
20 形状の設計の自由度が高くなる。

さらに、本実施形態のTFT1においては、柔軟な半導体層4を形成
できる高分子系有機半導体材料とナノチューブとを混合した複合材料を
用いて半導体層4を形成したことにより、高分子系有機半導体材料のみ
からなる半導体層を有するTFTや、ナノチューブ材料のみのからなる
25 半導体層を有するTFTより、剥離強度などの機械的強度がさらに向上
し、高分子系有機半導体材料のみからなる半導体層を有するTFTより、
化学的安定性、耐熱性が向上し、製造し易く利用に供し易いTFTとす
ることができる。

T F T 1 の製造工程において、半導体層 4 を形成する時に、あらかじめゲート絶縁層 3 の表面を配向処理し、半導体層 4 に配向をもたせてもよい。配向処理の方法は液晶技術におけるラビング法など、当該業者に周知の方法を利用できる。これらにより、有機半導体材料 1 1 を配向させるとともに、カーボンナノチューブ 1 0 を半導体層 4 の内部で良好に方向をそろえて配列させることができ、さらに特性を改善することができる。

また、T F T 1 の製造方法において、複合材料調製工程は、高分子系有機半導体材料の溶液中にナノチューブを浸漬して濾過し、これを繰り返すことにより複合材料を調製する工程としてもよい。この工程によると、余分な溶液がおおよそ取り除かれ、ナノチューブの周囲に有機半導体材料をさらに良好に被覆させた複合材料を調製することができる。この複合材料を用いて、容易に複合材料からなる半導体層 4 を形成することができる。

複合材料調製工程は、ナノチューブを分散させた高分子系有機半導体材料の溶液を噴霧し、乾燥させて複合材料を調製してもよい。この工程により、周囲が有機半導体材料で被覆されたナノチューブからなる粉体状の複合材料を調製できる。この複合材料を用いることにより、容易に複合材料からなる半導体層 4 を形成することができる。

複合材料調製工程は、有機半導体材料の高濃度溶液中に多量のナノチューブを投入し練合してペースト状の複合材料を調製してもよい。そして、半導体層形成工程において、ペースト状の複合材料を塗布あるいは印刷し、乾燥させて半導体層を形成してもよい。このような複合材料調製工程によると、ナノチューブの周囲に有機半導体材料を被覆したペースト状の複合材料を調製でき、半導体層形成工程でこの複合材料を塗布あるいは印刷し乾燥させることで、半導体層を容易に形成することができる。

上記基板 2 としては、例えばポリカーボネートからなるプラスチック

板が用いられるが、フレキシブルで曲げることが可能なその他のプラスチック板や薄いガラス基板、薄い厚さのポリイミドフィルムなどのしなやかな性質を有する樹脂フィルムなども使用できる。このような基板を使用することにより、TFTをペーパーディスプレイあるいはシートディスプレイなどに利用することができる。

また、上記ゲート電極5、ソース電極6、ドレーン電極7に使用できる物質は、電気導電性を持ち、基板2や半導体層4と反応しないものならば使用可能である。ドーブしたシリコンや金、銀、白金、プラチナ、パラジウムなどの貴金属や、リチウム、セシウム、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ金属やアルカリ土類金属の他に、銅、ニッケル、アルミニウム、チタン、モリブデンなどの金属、また、それらの合金も使用できる。その他、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリアニリン、ポリフェニレンビニレンなどの導電性を持つ有機物も使用できる。特に、ゲート電極5は他の電極6、7よりも電気抵抗が大きくても動作可能であるので、製造を容易にするためにソース電極6、ドレーン電極7とは異なる材料を使用することも可能である。これらの電極は、室温あるいは室温に近い温度で被着形成する室温プロセスが可能である。

また、上記ゲート絶縁層3は、電気絶縁性を持ち、基板2や電極5、6、7、半導体層4と反応しないものならば、使用可能である。基板2として先に例示した柔軟なもの以外に、シリコンを使用することができる。シリコンからなる基板2上に通常のシリコン酸化膜を形成し、これをゲート絶縁層3としてもよい。さらに、酸化膜形成後に樹脂などの薄層を設けてもゲート絶縁層3として機能する。また、基板2や電極5、6、7と異なる元素で構成される化合物をCVD、蒸着、スパッタなどの方法で堆積することにより、または塗布、吹き付け、電解付着などすることによりゲート絶縁層3を形成してもよい。また、TFTのゲート電圧を下げるために、誘電率の高い物質をゲート絶縁層として用いることも知られており、誘電率の大きい化合物であって強誘電性化合物や強

誘電体以外の化合物を用いてもよい。さらに、無機物に限らず、ポリフッ化ビニリデン系やポリシアン化ビニリデン系などの誘電率の大きな有機物でもよい。

5 なお、本実施形態では、複合材料に含まれる高分子系有機半導体材料としてチオフェン系共重合体を用いたが、キャリア移動度が適度の値を有する高分子系有機半導体材料であれば同様に実施可能である。また、高分子系有機半導体材料に代えて低分子系有機半導体材料を用いてもよく、例えば、高いキャリア移動度を有するアセン系材料を好ましく用いることができる。このような有機半導体材料が含まれる複合材料で半導
10 体層を形成することにより、優れた特性を有するTFTとすることができる。

 また、ナノチューブとしてカーボンナノチューブを用いたが、将来において、カーボン以外の材料からなるナノチューブも使用できる可能性がある。

15 また、高分子系有機半導体材料として、液晶相を有している高分子系有機半導体材料の溶液を用いる場合は、配向処理により、高分子系有機半導体分子が並ぶとともに、ナノチューブをもさらに良好に配列させることができる。また、高分子系有機半導体材料は、それ自身が液晶性高分子からなる有機半導体材料であってもよく、配向処理し硬化させて用
20 いることができる。液晶性高分子からなる有機半導体材料を使用した場合は、さらに配向性が向上する。ナノチューブを配向させることにより、より隙間なくナノチューブを充填させることができ、ナノチューブの分散密度を向上させることができ、キャリア移動度をより向上させることができる。

25 また、本実施形態のTFT 1は、ゲート電極5を基板上に設けたボトムゲート型としたが、TFT 1の構成は図1に示すものに限定されることはなく、例えばゲート電極をゲート絶縁層上に基板とは反対側に設けたトップゲート型のTFTであっても良い。

(第 2 の実施形態)

第 2 の実施形態は、半導体層が有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料によって形成された T F T にかかる。

図 4 は、本実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。図 4 に示すように、T F T 1 5 は、基板 2 上にゲート電極 5 と、ゲート絶縁層 3 と、ソース電極 6 と、ドレーン電極 7 と、半導体層 1 6 とを有している。具体的には、基板 2 の主面上にゲート電極 5 が設けられており、このゲート電極 5 を覆うようにゲート絶縁層 3 が設けられている。そして、ゲート絶縁層 3 上に、ソース電極 6 及びドレーン電極 7 が互いに分離するように設けられており、ソース電極 6、ドレーン電極 7、ゲート絶縁層 3 を覆うように半導体層 1 6 が設けられている。尚、ゲート電極 5 は、平面視においてソース電極 6 とドレーン電極 7 との間に位置するように設けられている。このような構成により、ゲート電極 5 が、ゲート絶縁層 3 によって、半導体層 4 に電氣的に生成されるチャンネル 8 から分離される構成となる。

本実施形態の T F T 1 5 の製造方法は、半導体層 1 6 の形成方法を除いて、第 1 の実施形態の T F T 1 (図 1 参照) の製造方法とは各構成要素の積層順序が異なるのみなので、半導体層 1 6 の形成方法以外の説明を省略する。

本実施形態では、高分子系有機半導体材料と半導体系のカーボンナノチューブとを含む複合材料を用いて半導体層 1 6 を形成する。詳しくは、フルオレンーピチオフェン共重合体からなる高分子系有機半導体材料と、通常、半導体系と金属系が混在して得られるカーボンナノチューブから選別して得られた半導体系のカーボンナノチューブとを混合して複合材料を調製する。

半導体層 1 6 を形成する手順は、第 1 の実施形態の図 2 に示す手順と同様であり、上記有機半導体材料の溶液中に半導体系のカーボンナノチューブを浸漬して得られる複合材料の溶液を調製する複合材料調製工程

(S t 1) と、その複合材料の溶液をゲート絶縁層 3 の上に塗布し、あるいはインクジェット法などによる吹き付けをし、これを濃縮して有機半導体材料が被覆された半導体系のカーボンナノチューブを析出することにより半導体層 1 6 を形成する半導体層形成工程(S t 2)を有する。

- 5 かかる工程により、ナノチューブの 1 本ずつの配列を調整して分散配列させるという困難な工程を有することなく、多数本のナノチューブを分散配列させることができ、簡便な工程で半導体層 1 6 を形成することができる。

- 図 5 は、本実施形態の T F T 1 5 の半導体層 1 6 の有機半導体材料と
10 ナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。複合材料調製工程において、半導体系のカーボンナノチューブを高分子系有機半導体溶液に浸漬することにより、半導体系のカーボンナノチューブ 1 7 の 1 本ずつの周囲は、柔軟なフルオレンーピチオフェン共重合体からなる高分子系有機半導体材料 1 8 で被覆される。そして、カーボンナノチューブ 1
15 7 と高分子系有機半導体材料 1 8 とを混合した有機半導体材料の溶液を、ゲート絶縁層 3 あるいは電極 6, 7 上の所望の位置に塗布あるいは吹き付け付着させ、これを濃縮し析出することにより、半導体層 1 6 を形成する。すなわち、半導体層 1 6 は、1 本ずつの周囲が柔軟な高分子系有機半導体材料 1 8 で被覆された、長さ約 0. 1 ~ 数 μm 、直径約 1 ~ 数
20 nm の半導体系のカーボンナノチューブ 1 7 が積み重なって形成される。このように、高分子系有機半導体材料 1 8 は、カーボンナノチューブ 1 7 の各周囲を容易になめらかに被覆することができる。

- ここで、約 0. 003 ~ 0. 01 cm^2/Vs の低いキャリア移動度を有するチオフェン系高分子系有機半導体材料 1 8 と、約 1000 ~ 1
25 500 cm^2/Vs の高いキャリア移動度を有する半導体系カーボンナノチューブ 1 7 とからなる半導体層 1 6 を有する T F T 1 5 を作製した。この T F T 1 5 のチャネル 8 のキャリア移動度は、170 cm^2/Vs の値を示し、高いキャリア移動度を有する、優れた特性の T F T とする

ことができた。

TF T 15 のオン時には、半導体層 16 における電流は、半導体系の
ナノチューブ 17 の中を大部分が流れ、近接した短距離間に配列したナ
ノチューブ 17 間においては、ナノチューブ 17 の周囲に形成された高
5 分子系有機半導体材料の中を電流が流れる。従って、キャリア移動度や
オン特性が、有機半導体材料のみで半導体層を形成した TF T より大幅
に改善される。

また、TF T のオフ時には、ナノチューブ 17 の個々とその周
囲に被覆形成された高分子系有機半導体材料 18 とが複合した半導体層
10 16 となっているので、半導体層 16 がナノチューブ 17 のみからなる
TF T のオフ特性よりも良好となる。また、半導体層 16 がナノチュー
ブ 17 のみからなる TF T と比較して長く広いチャンネル領域も使える
ので、オン時、オフ時の導電率に合わせてチャンネル形状の設計の自由
度が高くなる。

15 さらに、機械的に柔軟な膜を形成できる高分子系有機半導体材料とナ
ノチューブとを含む複合材料からなる半導体層 16 としたことにより、
高分子系有機半導体材料のみの場合やナノチューブ材料のみの場合より、
剥離強度などの機械的強度がさらに向上し、高分子系有機半導体材料の
みの場合より、化学的にも耐熱的にもその信頼性は向上し、製造し易く
20 利用に供し易い TF T とすることができる。

また、TF T 15 の製造方法において、複合材料調製工程がナノチュ
ーブを分散した複合材料を調製する工程であって、半導体層形成工程が、
複合材料を噴霧し乾燥させて半導体層を形成する工程であってもよい。
これにより、複合材料調製工程で、有機半導体材料で周囲を被覆するよ
25 うにナノチューブを分散した複合系半導体材料の溶液を用意し、半導体
層形成工程で、基板上の所定の位置に複合系半導体材料の溶液を噴霧し、
あるいはインクジェット的手段などで吹き付け塗布し、乾燥させること
により、半導体層を容易に形成することができる。

(第 3 の実施形態)

第 3 の実施形態は、半導体層が有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料によって形成された T F T にかかる。

図 6 は、本実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。図 6 に示すように、T F T 2 0 は、基板 2 上にソース電極 6 と、ドレーン電極 7 と、半導体層 1 3 と、ゲート絶縁層 3 と、ゲート電極 5 とを有するトップゲート型の T F T である。具体的には、基板 2 の主面上にソース電極 6 及びドレーン電極 7 が互いに分離するように設けられており、ソース電極 6、ドレーン電極 7、及び基板 2 を覆うように半導体層 1 3 が設けられ、半導体層 1 3 上にゲート絶縁層 3 が設けられ、ゲート絶縁層 3 上にゲート電極 5 が設けられている。尚、ゲート電極 5 は、平面視においてソース電極 6 とドレーン電極 7 との間に位置するように設けられている。このような構成により、ゲート電極 5 が、ゲート絶縁層 3 によって、半導体層 1 3 に電氣的に生成されるチャンネルから分離される構成となる。

本実施形態の T F T 2 0 の製造方法は、半導体層 1 3 の形成方法を除いて、第 1 の実施形態の T F T 1 (図 1 参照) の製造方法とは各構成要素の積層順序が異なるのみなので、半導体層 1 3 形成方法以外の説明を省略する。

半導体層 1 3 を形成するために用いられる複合材料は第 2 の実施形態と同様である。また、半導体層 1 3 の形成方法は、ナノチューブ 1 7 を配向させる点を除いて第 2 の実施形態と同様である。すなわち、半導体層形成工程において、少なくともチャンネル 8 を形成する部分に相当する基板 2 の表面に形成したポリイミド膜や単分子膜などの配向膜を、ラビング法などで所定の方に配向処理した後、複合材料の溶液をゲート絶縁層 3 の上に塗布あるいは吹き付けし、これを濃縮して有機半導体材料が被覆された半導体系のカーボンナノチューブ 1 7 を析出させて半導体層 1 3 を形成する。

図 7 A は、半導体層形成工程において、複合材料の溶液を基板 2 の表面に塗布した直後の半導体層 1 3 における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。図 7 B は、塗布した複合材料を濃縮して有機半導体材料が被覆された半導体系のカーボンナノチューブ 1 7 を析出させた状態の半導体層 1 3 における有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。図 7 A に示すように、複合材料の溶液 1 9 中でカーボンナノチューブ 1 7 の個々は基板（図示省略）表面の配向処理方向（矢印 A）に対して、物理的におよそ向きをそろえて配列される。この配向原理は液晶配向技術から明らかである。この状態で複合材料の溶液 1 9 を濃縮すると、図 7 B に示すように、カーボンナノチューブ 1 7 は、その周囲が高分子系有機半導体材料 1 8 で被覆されつつ、良好に配向された状態で基板（図示省略）上に析出される。配向方向は、ソース電極、ドレーン電極（図示省略）を結ぶ線に対して、所望の電気特性が得られる方向を選択する。例えば、カーボンナノチューブの配向方向に関して、オン特性が向上される方向は、ソース電極とドレーン電極を結ぶ線との平行方向である。

また、有機半導体材料として液晶性の高分子系有機半導体材料を用いる場合は、配向処理により、高分子系有機半導体分子が並ぶとともに、ナノチューブをさらに良好に配列させることができる。また、ナノチューブをそろえて配列させることにより、隙間がなく充填率が高い半導体層 1 3 を形成することができるので、分散密度を向上させることができ、高いキャリア移動度を有する T F T を構成することができる。また、ナノチューブがそろえて配列されていることにより、電子がよりスムーズに流れるという効果もあり、かかる効果はキャリア移動度の向上に寄与する。

（第 4 の実施形態）

第 4 の実施形態は、半導体層が有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料によって形成された T F T にかかる。前記ナノチューブは複

数個が連結されているナノチューブを含む。

図 8 は、本実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。図 8 に示すように、本実施形態の T F T 2 1 の構成は、半導体層 2 2 以外は、図 1 に示す第 1 の実施形態の構成と同様であるので、半導体層 2 2 の形成工程以外の説明は省略する。


第 4 の実施形態では、半導体層 2 2 は、有機半導体材料と、複数個が連結されているナノチューブとを含む複合材料で形成されている。

さらに詳しくは、複合材料は、キャリア移動度が高いカーボンナノチューブを用いその端部を共有結合などによって相互に化学結合させて連結したカーボンナノチューブと、フルオレンーピチオフェン共重合体からなる高分子系有機半導体とを含む。カーボンナノチューブの連結個数は限定されることなく、2 個連結されたもの、3 個以上連結されたものを含んでいてもよい。

図 9 は、本実施形態の T F T の半導体層 2 2 の有機半導体材料とナノチューブとの関係を概念的に示す上面図である。複合材料調製工程において、カーボンナノチューブ 2 5 のユニット間を結合部 2 7 により相互に結合させて連結したカーボンナノチューブを含むナノチューブ材料と、有機半導体材料 2 6 とを含む複合材料を調製する。


例えば、以下に述べるように、カーボンナノチューブ 2 5 間を少なくともその端部で共有結合などによって化学結合させる方法により連結したナノチューブ材料をあらかじめ用意しておく。カーボンナノチューブユニットの典型的な例は（化 1）の形で示される。

（化 1）




(化1) に示す5員環と6員環で形成されたカーボンナノチューブ先端同士を化学結合させるために、(化2) に示すビスヘキシルオキシ基で置換したビススルホンを準備する。

(化2)



この(化2) に示す化合物と、(化1) のナノチューブ等モル量とを1, 2, 4-トリクロロベンゼン溶媒で環流し、反応させる。約20時間の反応後に、カーボンナノチューブ間が連結された(化3) に示す化合物が生成される。

(化3)



(化3) に示すように、カーボンナノチューブは、ビス-*o*-キノジメタン基によってその端部が化学結合されて連結する。このようにして、カーボンナノチューブ25間を共有結合で連結させたナノチューブ材料を用意する。

本実施形態においては、上記のような合成方法で、形状がナノ構造で長さ0.2~3 μ m、直径約1.5nm(1.4nm以上)からなるカーボンナノチューブ10同士が、その端部に共有結合する結合部12の

スペーサで連結される。

半導体層 2 2 において、図 9 に示すように、少なくとも上記の合成方法で連結させたカーボンナノチューブ 2 5 の周囲や、その結合部 2 7 や結合部 2 7 の周囲 2 8 が、非晶質で機械的に強度が高いフルオレンーピ
5 チオフェン共重合体の高分子系の有機半導体 2 6 の材料で被覆される。
すなわち、図 9 において、半導体層 2 2 は、ナノ構造からなる互いに連結したカーボンナノチューブ 2 5 が有機半導体材料 2 6 の中に分散されていて、カーボンナノチューブ 2 5 やその結合部 2 7 および結合部 2 7 の周囲 2 8 は、非晶質で機械的に強度が高い高分子系有機半導体材料からなる有機半導体 2 6 で被覆されている。その結果、多数の連結したカーボンナノチューブ 2 5 の間にしなやかな材料である高分子系有機半導体材料が、良好に充填され、全体をしなやかに保持することができる。

T F T 2 1 オン時において、カーボンナノチューブ 2 5 を伝搬してきたキャリアは、カーボンナノチューブ 2 5 間の結合部 2 7 の周囲 2 8 に
15 おける有機半導体材料 2 6 を介して、カーボンナノチューブ 2 5 間を伝わる
ことができる。すなわち、有機半導体材料 2 6 によって、カーボンナノチューブ 2 5 が有する高いキャリア移動度が結合部 2 7 における化学結合において低下するのを補うことができ、高いキャリア移動度の T F T とすることができる。本実施形態の T F T 2 1 のチャネル 8 のキャリア移動度は、 $210 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ であり、高いキャリア移動度を有することが示された。

上記により、半導体層 2 2 を形成する複合材料において、相互に結合させて連結したナノチューブ 2 5 を用いることにより、半導体層 2 2 内のナノチューブ 2 5 の配置数あるいは充填密度をさらに高めることができ、ナノチューブ 2 5 間の電氣的な接合点密度をさらに高くでき、キャリア移動度をさらに向上させることができる。また、互いに化学的に連結させたナノチューブ 2 5 が半導体層 2 2 に含まれることにより、半導体層 2 2 の機械的強度が向上する。

また、カーボンナノチューブ 25 およびカーボンナノチューブ 25 間の結合部 27 の少なくとも周囲 28 を、有機半導体材料 26 で覆うことにより、望ましくは高分子系有機半導体材料で覆うことにより、カーボンナノチューブ間の結合部や結合部の周辺などが強固な膜を形成する高分子系有機半導体で覆われることになるので、カーボンナノチューブは強固に配置保持され、機械的強度の高い T F T となる。

また、T F T 22 のオフ時において、ナノチューブ 25 個々はその周囲に有機半導体材料 26 が被覆されていて直接接触することがないので、T F T 21 のオフ特性は良好となる。

10 微視的にはナノチューブ 25 個々の接合点に存在する有機半導体材料 26 がスイッチ部となるので、作製に困難である極端な微細パターンを基板上に形成することなく、特性バラツキの少ない T F T とすることができる。

15 なお、複合材料調製工程、半導体層形成工程において、様々な方法を採用しうることは、第 1 の実施形態と同様である。ただし、本実施形態においては、複合材料調製工程前に、あらかじめ相互に連結されたナノチューブを用意し、これを複合材料の調製に用いる点のみ、第 1 の実施形態とは異なる。

20 なお、前記したような本願発明の構成により、半導体層が、有機半導体とナノチューブ (N T) とを混合して複合化して形成した複合系半導体層であるように構成され、複合系半導体層内のナノチューブは混合分散されたものとなっているような場合と比べ、カーボンナノチューブの配置数を増やし、ナノチューブ間における電氣的な接合点の密度を高くし、より特性が高い薄膜トランジスタを実現できる。

25 (第 5 の実施形態)

第 5 の実施形態は、半導体層が有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料によって形成された T F T にかかる。前記ナノチューブは複数個が連結されているナノチューブを含む。

図 1 0 は、本実施形態の T F T の構成を模式的に示す断面図である。
図 1 0 に示すように、本実施形態の T F T 2 3 の構成は、半導体層 2 4
以外は、図 4 に示す第 2 の実施形態の構成と同様であるので、半導体層
2 4 の形成工程以外の説明は省略する。


- 5 第 5 の実施形態では、半導体層 2 4 は、有機半導体材料と、複数個が
連結されているナノチューブとを含む複合材料で形成されている。

半導体層 2 4 を形成する方法は、まず、高分子系有機半導体材料の溶
液中に複数本連結させたカーボンナノチューブを浸漬して複合材料を調
製する複合材料調製工程と、前記複合材料をゲート絶縁層 3 の上に塗布
10 あるいはインクジェット法などによる吹き付けをして濃縮または乾燥さ
せ、その後、高分子系有機半導体材料で被覆された連結したカーボンナ
ノチューブを析出する工程により、ゲート絶縁層 3 の上に半導体層 2 4
を形成する半導体層形成工程を有する。


図 1 1 は、本実施形態の T F T 2 3 の半導体層 2 4 における有機半導
15 体材料とナノチューブとの関係を示す概念的に示す断面図である。半導
体層 2 4 の形成には、フルオレンーピチオフェン共重合体の高分子系有
機半導体材料からなる有機半導体材料 2 6 と、以下に述べる合成法で作
成した、複数本のカーボンナノチューブ 2 5 が連結したナノチューブ材
料との複合からなる複合材料を使用する。カーボンナノチューブ 2 5 間
20 を少なくともその端部で化学結合させて複数本連結したナノチューブ材
料の合成方法は以下の通りである。

(化 4) に示すカーボンナノチューブの (トリメチルシリル) エチニ
ル誘導体を、T H F 中で、フッ化物イオンにより脱シリル化し、(化 5)
のナノチューブ誘導体分散液を形成する。反応が進んで、(化 5) に示
25 すナノチューブのアルキル誘導体化合物が十分形成されたら、トリフル
オロ酢酸で反応を止める。

(化4)



(化5)



そして、形成された(化5)の化合物を、室温空气中、クロロベンゼンの中で、CuClとTMEDAにより6時間、酸化カップリングすることにより、(化6)に示すカーボンナノチューブが複数本連結した化合物が合成される。

(化6)




図11に示すように、長さ0.2~3 μm、直径約1.5 nm (1.4 nm以上)のナノ構造からなるカーボンナノチューブ25を、上記に述べた合成方法によって、2~4本のカーボンナノチューブ25を共有結合によって連結させ、連結させたカーボンナノチューブ25と高分子系有機半導体材料26とからなる半導体層16を形成した。本実施形態のように、高キャリア移動度を有するカーボンナノチューブ25を複数本連結させたカーボンナノチューブを用いることで、カーボンナノチュ

ープ同士をより近接させて配置することができ、またカーボンナノチューブの結合部 27 においては有機半導体 26 を介してキャリアが移動できる電気的な接合点が増加することになり、より高いキャリア移動度を有する半導体層 24 とすることができる。

- 5 約 $0.003 \sim 0.02 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ の低いキャリア移動度を有するチオフェン高分子系の有機半導体材料 26 と、約 $1000 \sim 1500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ の高いキャリア移動度を有するカーボンナノチューブ 25 を複数本連結させたカーボンナノチューブを複合させた複合系半導体層 24 を有する TFT 23 を作製した。この TFT 23 のチャネル 8 のキャリア移動度は、 $240 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ の値を示し、高いキャリア移動度を有する優れた特性の TFT とすることができた。
- 10

- また、複合材料調製工程において、機械的強度が高い高分子系有機半導体膜がナノ構造からなるカーボンナノチューブを複数本連結させたカーボンナノチューブの周囲表面に被覆形成される。半導体形成工程において、作製された複合材料を濃縮して析出させながら、高分子系有機半導体膜で被覆された複数本連結させたカーボンナノチューブが積み重ねられることにより、半導体層 24 が形成される。高分子系有機半導体材料はしなやかな膜材料であるので、連結させたカーボンナノチューブを充填率よく保持し、かつ結合部においてキャリアを伝搬させるので、機械的強度や特性を向上させた TFT を容易に製造することができる。
- 15
- 20

また、複合材料調製工程が、有機半導体材料の溶液中に上記連結させたカーボンナノチューブを分散した複合材料の溶液を調製する工程であり、半導体層形成工程が複合材料の溶液を噴霧して乾燥させる工程であってもよい。

- 25 TFT 23 のオン時においては、半導体層 24 における電流はナノチューブ 25 の中を大部分が流れ、近接した短距離間で結合させて連結したナノチューブ 25 の間においては、周囲に被覆された高分子系有機半導体材料 26 の中を電流が流れる。また、結合させて連結したナノチュ

ープを用いることで、連結しない場合よりも、半導体層 24 内でナノチューブ同士が近接する頻度が向上する。従って、高分子系有機半導体材料のみからなる半導体層や、高分子系有機半導体材料中に連結されないナノチューブが分散された半導体層を有する T F T よりも、高いキャリア移動度を有し、オン特性が優れた T F T とすることができる。

また、連結させたナノチューブ 25 とその周囲に被覆形成された高分子系有機半導体材料 26 とが複合された半導体層 24 となっているので、ナノチューブのみからなる半導体層を有する T F T よりも良好なオフ特性が得られる。

10 第 4、第 5 の実施形態において、ナノチューブ間を結合させる方法として、共有結合による合成方法の一例を用いて説明したが、他の合成方法を使用しても同様に実施可能である。

また、第 4、第 5 の実施形態の T F T の半導体層は、連結させたナノチューブを少なくとも含むものであるが、連結させたナノチューブの量はナノチューブ全体量の 20 ～ 100 % でよい。望ましくはナノチューブ全体量の 50 ～ 100 % が好ましく、連結させたナノチューブが多く含まれるほど、半導体層中のナノチューブの接合点密度が増加することになるので、特性がさらに高い T F T とすることができる。

また、第 4、第 5 の実施形態で使用するナノチューブは、長さ 0.2 ～ 3 μm 、直径 nm 1 以上、好ましくは 1.4 nm 以上の形状範囲のものを使用することができるが、この範囲に限定されるものではない。また、上記ナノチューブにおいて、金属性と半導体性を含む混合系あるいは金属性を含まない半導体性のナノチューブを使用することができるが、半導体性のものが多い方が好ましい。さらに好ましくは、すべて半導体性であるのが良い。

また、ナノチューブは、上記においてカーボンナノチューブを使用するとして説明したが、将来において、炭素以外の材料からなるナノチューブも使用できる可能性がある。

また、上記第 1 ～ 第 5 の実施形態の T F T は、半導体回路装置や、その半導体回路装置を使用した携帯機器や使い捨て機器あるいはその他の電子機器などに適用することもできる。

(第 6 の実施形態)

- 5 本実施形態では、第 1 ～ 第 5 の実施形態の T F T を用いたアプリケーション例として、シートライクなフレキシブルディスプレイ、無線 I D タグ、及び携帯電話について説明する。

まず、フレキシブルディスプレイとしてアクティブマトリクス型ディスプレイの構成例について説明する。

- 10 図 1 2 は、本実施形態に係るアクティブマトリクス型ディスプレイの構成を模式的に示す断面図である。図 1 2 に示すように、本実施形態のアクティブマトリクス型ディスプレイ 1 1 1 は、プラスチック基板 1 1 2 上にマトリックス型に配置された複数本の電極 1 1 3、1 1 4 を有する。電極 1 1 3、1 1 4 の各交点 1 1 5 には第 1 ～ 第 5 の実施形態のい
15 ずれかの T F T (不図示) が配置されており各画素のスイッチング素子として機能する。各画素のスイッチング素子となる第 1 ～ 第 5 の実施形態の T F T は、情報信号を良好な特性で O N / O F F することができるので、信頼性の高いリライタブル可能なアクティブマトリクス型ディスプレイを提供することができる。T F T の上には、ディスプレイパネル
20 1 1 8 が配設されている。さらに、各交点 1 1 5 に配置された T F T を電極 1 1 3、1 1 4 を介して駆動する駆動回路 1 1 6 a、1 1 6 b と、駆動回路 1 1 6 a、1 1 6 b を制御する制御回路 1 1 7 とを備える。駆動回路 1 1 6 a、1 1 6 b 及び制御回路 1 1 7 についても、第 1 ～ 第 5 の実施形態の T F T を備えた半導体回路により構成することが可能である。
25 このような構成とすることにより、ディスプレイパネル 1 1 8、駆動回路 1 1 6 a、1 1 6 b、制御回路 1 1 7 を一体で作製することが可能となるので、機械的柔軟性及び耐衝撃性に優れたシートディスプレイを提供することが可能となる。

アクティブマトリクス型のディスプレイとして、シートライクあるいはペーパーライクなディスプレイを構成することができるが、ディスプレイパネルとして、液晶表示方式、電気泳動表示方式、有機EL方式、エレクトロクロミック表示方式（ECD）、電解析出方式、電子粉流体方式、干渉型変調（MEMS）方式などのディスプレイパネル方式を使用することができる。

次に、本発明に係るTF Tを無線IDタグに応用した場合について説明する。図13は、本実施形態に係るTF Tを用いた無線IDタグの構成を模式的に示した斜視図である。

図13に示すように、本実施形態に係る無線IDタグ120は、フィルム状のプラスチック基板121を基材として使用している。この基板121上には、アンテナ部122とメモリーIC部123とが設けられている。ここで、メモリーIC部123は、第1～第5の実施形態のいずれかのTF Tを利用して構成することが可能である。そして、この無線IDタグ120は、裏面に粘着効果を持たせることで、菓子袋やドリンク缶のような平坦でないものにも貼り付けて使用することが可能である。尚、無線IDタグ120の表面には、必要に応じて保護膜が設けられる。

このように、第1～第5の実施形態のTF Tを用いて無線IDタグを構成することにより、様々な形状、又は素材へ貼り付けることが可能なしなやかで壊れにくい無線IDタグを具現化することが可能になる。また、反応速度（処理速度）の速い無線IDタグを具現化することが可能になる。

尚、本発明の効果は、図13に示した無線IDタグの構成に限定されるものではない。従って、アンテナ部、メモリーIC部の配置や構成方法は、任意に設定可能である。また、例えば論理回路部を無線IDタグに組み込むことも可能である。また、本実施形態では、プラスチック基板121上に予めアンテナ部122とメモリーIC部123とを形成し

ておく形態について説明したが、本発明はこの形態に限定されるものではなく、インクジェット印刷のような方法を用いて、直接対象物に無線 I D タグを形成することも可能である。この場合も、本発明に係る T F T の構成を用いることにより、機械的柔軟性、耐衝撃性に優れた高性能な無線 I D タグを作製することができる。

次に、本発明に係る T F T を携帯用機器に応用した一例として、携帯電話に応用した場合について説明する。図 1 4 は、本実施形態に係る T F T を用いた携帯電話の構成を模式的に示した正面図である。

図 1 4 に示すように、本実施形態に係る携帯電話 1 4 0 は、電話番号等を表示する液晶表示装置等からなる表示部 1 4 1 と、ここでは収納自在なホイップアンテナからなる通信電波を送受信可能な送受信部 1 4 2 と、通信音声を出力するスピーカ等からなる音声出力部 1 4 3 と、写真撮影可能な C C D 素子等を有するカメラ部 1 4 4 と、携帯電話 1 4 0 を必要に応じて折り畳むための折り畳み用可動部 1 4 5 と、電話番号や文字を入力するための複数の操作スイッチ 1 4 6 と、通信音声を入力するコンデンサマイク等からなる音声入力部 1 4 7 とを備えている。

この携帯電話 1 4 0 は、図 1 4 では特に図示しないが、その内部に I D や L S I 等の集積回路を有している。そして、本発明に係る T F T を利用した集積回路が、携帯電話 1 4 0 を構成する演算素子、記憶素子、スイッチング素子等として適宜使用されている。これにより、携帯電話 1 4 0 は、携帯型の通信端末として機能する。

上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。

〔産業上の利用の可能性〕

本発明は、機械的柔軟性、及び耐衝撃性が優れた高キャリア移動度の T F T 及びその製造方法として有用である。また、本発明に係る T F T は、シートライク又はペーパーライクなアクティブマトリクス型のディスプレイや、無線 I D タグ、携帯電話等の携帯用機器等を製造するために有用である。

請 求 の 範 囲

1. ソース領域から注入されドレーン領域へ向かうキャリアが移動する半導体層を有し、前記半導体層が有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料で形成されている、電界効果型トランジスタ。
5
2. 前記半導体層において、前記ナノチューブの周囲が前記有機半導体材料で被覆されている、請求の範囲第1項に記載の電界効果型トランジスタ。
10
3. 前記半導体層において、前記ナノチューブが複数個連結されている、請求の範囲第1項に記載の電界効果型トランジスタ。
- 15 4. 前記半導体層において、前記ナノチューブは化学結合により複数個連結されている、請求の範囲第3項に記載の電界効果型トランジスタ。
5. 前記半導体層において、前記ナノチューブが連結された部分が前記有機半導体材料で被覆されている、請求の範囲第3項に記載の電界効果型トランジスタ。
20
6. 前記ナノチューブは、カーボンナノチューブである、請求の範囲第1項に記載の電界効果型トランジスタ。
- 25 7. 前記有機半導体材料は、高分子系有機半導体材料である、請求の範囲第1項に記載の電界効果型トランジスタ。
8. 前記高分子系有機半導体材料は、チオフェン系材料である、請求

の範囲第 7 項に記載の電界効果型トランジスタ。

9. 前記有機半導体材料は、低分子系有機半導体材料である、請求の範囲第 1 項に記載の電界効果型トランジスタ。

5

10. 前記低分子系有機半導体材料は、アセン系材料である、請求の範囲第 9 項に記載の電界効果型トランジスタ。

10 11. 前記半導体層において、前記ナノチューブが所定の方向にほぼ配向している、請求の範囲第 1 項に記載の電界効果型トランジスタ。

12. 前記電界効果型トランジスタは、薄膜トランジスタである、請求の範囲第 1 項に記載の電界効果型トランジスタ。

15 13. 前記電界効果型トランジスタは、基板上に形成されている、請求の範囲第 1 項に記載の電界効果型トランジスタ。

14. 前記基板は、プラスチック板または樹脂フィルムである、請求の範囲第 1 3 項に記載の電界効果型トランジスタ。

20

15. ソース領域から注入されドレーン領域へ向かうキャリアが移動する半導体層を有する電界効果型トランジスタの製造方法であって、

有機半導体材料とナノチューブとを含む複合材料を用意する工程(a)、および

25 前記複合材料を用いて前記半導体層を形成する工程(b)、を含む、電界効果型トランジスタの製造方法。

16. 前記工程(a)は、前記有機半導体材料と前記ナノチューブと

を混合して前記複合材料を調製する工程を含む、請求の範囲第 15 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

17. 前記工程 (a) において、前記有機半導体材料の溶液に前記ナノチューブを混合して前記複合材料を調製し、

前記工程 (b) において、前記複合材料を乾燥させて半導体層を形成する、請求の範囲第 16 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

18. 前記工程 (a) において、前記有機半導体材料で被覆されている前記ナノチューブを含む前記複合材料を調製する、請求の範囲第 15 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

19. 前記工程 (a) において、前記有機半導体材料の溶液中に前記ナノチューブを浸漬して濾過する工程を繰り返して前記複合材料を調製する、請求の範囲第 18 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

20. 前記ナノチューブは、カーボンナノチューブである、請求の範囲第 15 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

21. 前記工程 (a) において、複数個が連結されている前記ナノチューブを用いる、請求の範囲第 15 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

22. 前記工程 (a) の前に、複数個の前記ナノチューブを連結させる工程 (c) を含む、請求の範囲第 21 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

23. 前記工程 (c) において、複数個の前記ナノチューブを化学結

合により連結させる、請求の範囲第 2 2 項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。

2 4 . 請求の範囲第 1 項乃至第 1 4 項のいずれかに記載の電界効果型
5 トランジスタが、画素を駆動するためのスイッチング素子として複数個
配設されてなる、アクティブマトリクス型ディスプレイ。

2 5 . 請求の範囲第 1 項乃至第 1 4 項のいずれかに記載の電界効果型
トランジスタが、集積回路を構成するための半導体素子として利用され
10 てなる、無線 I D タグ。

2 6 . 請求の範囲第 1 項乃至第 1 4 項のいずれかに記載の電界効果型
トランジスタが、集積回路を構成するための半導体素子として利用され
てなる、携行用機器。




図 1

2/16




図 2




図 3

4/16




図 4




図 5




図 6

7/16




図 7 A




図 7 B

8/16




図 8




図 9

10/16




図 10





図 11



12

13/16




図 13

14/16

140
↘




図 14




図 15

参照符号一覧表

1, 15, 20, 21, 23	薄膜トランジスタ
2	基板
3	ゲート絶縁層
4, 13, 16, 22, 24	半導体層
5	ゲート電極
6	ソース電極
7	ドレイン電極
8	チャンネル
10, 17, 25	カーボンナノチューブ
11, 18, 26	有機半導体材料
27	結合部
111	アクティブマトリクス型ディスプレイ
112	プラスチック基板
113, 114	電極
115	交点
116 a, 116 b	駆動回路
117	制御回路
118	ディスプレイパネル
120	無線IDタグ
121	プラスチック基板
122	アンテナ部
123	メモリーIC部
140	携帯電話
141	表示部
142	送受信部
143	音声出力部
144	カメラ部
145	折り畳み用可動部
146	操作スイッチ
147	音声入力部

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/010275

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L29/786, H01L29/06, H01L51/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L29/786, H01L29/06, H01L51/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-82082 A (Matsushita Refrigeration Co.), 22 March, 2002 (22.03.02), Par. Nos. [0003], [0029], [0031], [0055] to [0119] (Family: none)	1-2, 6-9, 12-18, 20 11 3-5, 19, 21-23
Y	JP 2002-273741 A (Porima Tekku Kabushiki Kaisha), 25 September, 2002 (25.09.02), Par. Nos. [0012], [0043] to [0058] & US 2003/96104 A1	11
Y	JP 6-273811 A (Mitsubishi Electric Corp.), 30 September, 1994 (30.09.94), Par. Nos. [0011], [0027], [0031], [0042] to [0074] (Family: none)	1-2, 6-10, 12-18, 20, 24-26 3-5, 11, 19, 21-23

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
12 October, 2004 (12.10.04)Date of mailing of the international search report
02 November, 2004 (02.11.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/010275

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	WO 2002/80195 A1 (E.I.DUPONT DE NEMOURS AND CO.), 10 October, 2002 (10.10.02), Page 2, lines 25 to 38 & JP 2004-526033 A	1-2, 6-10, 12-18, 20, 24-26 3-5, 11, 19, 21-23

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ H01L29/786, H01L29/06, H01L51/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ H01L29/786, H01L29/06, H01L51/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-82082 A (松下冷機株式会社) 2002.03.22, 段落番号【0003】, 【0029】, 【0031】, 【0055】 - 【0119】	1-2, 6-9, 12-18, 20
Y	(ファミリーなし)	11
A		3-5, 19, 21-23

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に関する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

12.10.2004

国際調査報告の発送日

02.11.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

棚田 一也

4L

9361

電話番号 03-3581-1101 内線 3496

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2002-273741 A (ポリマテック株式会社) 2002. 09. 25, 段落番号【0012】, 【0043】 - 【0058】 & US 2003/96104 A1	11
Y	JP 6-273811 A (三菱電機株式会社) 1994. 09. 30, 段落番号【0011】, 【0027】, 【0031】, 【0042】 - 【0074】 (ファミリーなし)	1-2, 6-10, 12-18, 20, 24-26
A		3-5, 11, 19, 21-23
Y	WO 2002/80195 A1 (E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY) 2002. 10. 10, 第2頁第25～38行 & JP 2004-526033 A	1-2, 6-10, 12-18, 20, 24-26
A		3-5, 11, 19, 21-23